

Voci di Capitolato / Collezione MEMORY MOOD

Fornitura di piastrelle di ceramica in gres porcellanato Panaria Ceramica per pavimenti e rivestimenti.

Caratteristiche prodotto

Piastrelle di gres porcellanato Panaria Ceramica a tutta massa, non smaltate, composte da impasto finissimo di argille pregiate con aggiunta di feldspati, quarzi e caolini, realizzate mediante pressatura a secco di polveri atomizzate e successivamente sinterizzate tramite cottura industriale a temperature superiori a 1200°C.

La completa greificazione delle piastrelle permette di ottenere un prodotto compatto, inassorbente, ingelivo, resistente alla flessione, all'urto, alle macchie, agli attacchi chimici e agli sbalzi termici.

Conformità alle norme EN 14411-G / ISO 13006-G

La collezione Memory Mood è conforme alle normative richieste per la prima scelta in Italia e in Europa UNI EN 14411-G e a livello internazionale ISO 13006-G.

Certificazioni qualità ed ecologiche

Il mantenimento delle caratteristiche di prodotto è garantito dal Sistema di Gestione della Qualità messo in pratica da Panaria Ceramica nei propri stabilimenti e certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001.

La collezione è prodotta in stabilimenti dotati di Sistemi di Gestione Ambientale certificati UNI EN ISO 14001 (norma riconosciuta a livello internazionale) ed EMAS (Regolamento 1221/09 – sistema comunitario di ecogestione e audit).

La collezione contribuisce a soddisfare i criteri per l'ottenimento di crediti LEED. Il contenuto di materiale riciclato "preconsumo" è del 40 %, come certificato da ente esterno qualificato (Regolamento LEED V4 - Credito MR). Il prodotto non contiene VOC (sostanze organiche volatili) ed ha ottenuto la certificazione GREENGUARD GOLD. E' disponibile la Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), che comunica in modo trasparente le prestazioni ambientali della collezione Memory Mood basandosi sull'analisi del ciclo di vita (LCA).

Descrizione commerciale di prodotto				
Azienda	PANARIA CERAMICA (Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.)			
Collezione	MEMORY MOOD			
Colori	CREAMY, HAZEL, COPPER, SHEER, DIM, KEEN			
Formati	20X20cm	60X60cm RECT		
	30X60,3cm	60,3X60,3cm		
Superfici	NATURALE			
Bordi	RETTIFICATI (RECT), NON RETTIFICATI			
Spessori	9mm – 9,5mm			









EPD





LEED







Voci di Capitolato / Collezione MEMORY MOOD

Caratteristiche tecniche

Tipologia di prodotto: Gres a massa colorata (UGL)

Conforme a ISO 13006-G (Gruppo Bla), EN 14411-G (Gruppo Bla)

Caratteristica tecnica		Metodo di prova	Requisiti prescritti da EN 14411-G / ISO 13006-G Gruppo Bla-UGL	Valori medi MEMORY MOOD
Assorbimento d'acqua		ISO 10545-3	≤ 0,5 %	0,05 %
Sforzo di rottura (S)		ISO 10545-4	≥ 1300 N	Spess. 9mm: 1800 N Spess. 9,5mm: 2200 N
Resistenza a flessione		ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	50 N/mm ²
Resistenza all'abrasione profonda		ISO 10545-6	≤ 175mm³	145mm³
Dilatazione termica lineare		ISO 10545-8	Requisito non previsto	α ≤ 7·10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistenza alle macchie		ISO 10545-14	Classe 3 min.	5 RESISTENTE
Resistenza all'attacco chimico (*)		ISO 10545-13	Come indicato dal produttore	LA, HA RESISTENTE
Resistenza al gelo		ISO 10545-12	Nessuna alterazione	RESISTENTE
Caratteristiche dimensionali		ISO 10545-2	RECT ± 0,3 %, max ± 1 mm	CONFORME
	Lunghezza e larghezza		± 0,6 %, max ± 2 mm	
	Rettilineità dei lati	ISO 10545-2	RECT ± 0,3 %, max ± 0,8 mm	CONFORME
			± 0,5 %, max ± 1,5 mm	
		ISO 10545-2	RECT ± 0,3 %, max ± 1,5 mm	CONFORME
	Ortogonalità dei lati		± 0,5 %, max ± 2 mm	
	Planarità	ISO 10545-2	RECT ± 0,4 %, max ± 1,8 mm	CONFORME
			± 0,5 %, max ± 2 mm	
	Spessore	ISO 10545-2	± 5 % ± 0,5mm	CONFORME
Resistenza allo scivolamento		DIN EN 16165 – Annex B	-	R10 (NATURALE)
		DIN EN 16165 – Annex A	-	B (A+B) (NATURALE)
		BCR-TORTUS	-	μ > 0,40
		ANSI A326.3	-	ID - DCOF≥0.42 (Dry) (NATURALE) IW - DCOF≥0.42 (Wet) (NATURALE)
		UNE 41901 EX	-	CLASE 2 (NATURALE)
Stonalizzazione		ANSI A137.1	Come indicato dal produttore	V3
Reazione al fuoco		EN 13823	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN	Classe A1 (parete)
		EN 9239-1	13501-1	Classe A1 _{fl} (pavimento)
Conducibilità termica		EN 12524	-	λ = 1,3 W/m °K
Fuga minima consigliata (**)		Interno	-	2mm (RECT) 3-4mm circa (NON RECT)
		Esterno	-	5-6mm circa

^(*) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e suoi derivati.













EPD





LEED





^(**) Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori.