

Voci di Capitolato / Collezione NUANCE

Fornitura di piastrelle di ceramica in gres porcellanato Panaria Ceramica per pavimenti e rivestimenti.

Caratteristiche prodotto

Piastrelle di gres porcellanato Panaria Ceramica a tutta massa, non smaltate, composte da impasto finissimo di argille pregiate con aggiunta di feldspati, quarzi e caolini, realizzate mediante pressatura a secco di polveri atomizzate e successivamente sinterizzate tramite cottura industriale a temperature superiori a 1200°C.

La completa greificazione delle piastrelle permette di ottenere un prodotto compatto, inassorbente, ingelivo, resistente alla flessione, all'urto, alle macchie, agli attacchi chimici e agli sbalzi termici.

Conformità alle norme EN 14411-G / ISO 13006-G

La collezione Nuance è conforme alle normative richieste per la prima scelta in Italia e in Europa UNI EN 14411-G e a livello internazionale ISO 13006-G.

Certificazioni qualità ed ecologiche

Il mantenimento delle caratteristiche di prodotto è garantito dal Sistema di Gestione della Qualità messo in pratica da Panaria Ceramica nei propri stabilimenti e certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001.

La collezione è prodotta in stabilimenti dotati di Sistemi di Gestione Ambientale certificati UNI EN ISO 14001 (norma riconosciuta a livello internazionale) ed EMAS (Regolamento 1221/09 – sistema comunitario di ecogestione e audit).

La collezione contribuisce a soddisfare i criteri per l'ottenimento di crediti LEED. Il contenuto di materiale riciclato "preconsumo" è del 40 %, come certificato da ente esterno qualificato (Regolamento LEED V4 - Credito MR). Il prodotto non contiene VOC (sostanze organiche volatili) ed ha ottenuto la certificazione GREENGUARD GOLD. E' disponibile la Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), che comunica in modo trasparente le prestazioni ambientali della collezione Nuance basandosi sull'analisi del ciclo di vita (LCA).

Caratteristiche antibatteriche

Grazie alla tecnologia antibatterica Protect, le piastrelle della serie Nuance possiedono una protezione continua, efficace e duratura contro la proliferazione dei batteri, testata e certificata secondo le norme ISO 22196 o ASTM E3031.

Descrizione commerciale di prodotto					
Azienda	PANARIA CERAMICA (Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.)				
Collezione	NUANCE				
Colori	CARAMEL, TABAC, MIEL, PERLE, CENDRE				
	20X120cm RECT	20X120cm RECT STRUTTURATO			
Formati	30X120cm RECT	40X120cm -20mm RECT STRUTTURATO (escluso Cendre, Perle)			
	20X180cm RECT				
	30X180cm RECT				
Superfici	NATURALE, STRUTTURATO (*)				
Bordi	RETTIFICATI (RECT)				
Spessori	9,5mm – 10,5mm – 20mm				

(*) La protezione antibatterica non è applicata.























Voci di Capitolato / Collezione NUANCE

Caratteristiche tecniche

Tipologia di prodotto: Gres a massa colorata (UGL)

Conforme a ISO 13006-G (Gruppo Bla), EN 14411-G (Gruppo Bla)

Caratteristica tecnica		Metodo di prova	Requisiti prescritti da EN 14411-G / ISO 13006-G Gruppo Bla-UGL	Valori medi NUANCE
Assorbimento d'acqua		ISO 10545-3	≤ 0,5 %	0,05 %
Sforzo di rottura (S)		ISO 10545-4	≥ 1300 N	Spess. 9,5mm: 2200 N Spess. 10,5mm: 2500 N Spess. 20mm: 13600 N
Resistenza a flessione		ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	50 N/mm ²
Resistenza all'abrasione profonda		ISO 10545-6	≤ 175mm³	145mm ³
Dilatazione termica lineare		ISO 10545-8	Requisito non previsto	α ≤ 7·10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistenza alle macchie		ISO 10545-14	Classe 3 min.	5 RESISTENTE
Resistenza all'attacco chimico (*)		ISO 10545-13	Come indicato dal produttore	LA, HA RESISTENTE
Resistenza al gelo		ISO 10545-12	Nessuna alterazione	RESISTENTE
	Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2	± 0,3 %, max ± 1 mm	CONFORME
tiche nali	Rettilineità dei lati	ISO 10545-2	± 0,3 %, max ± 0,8 mm	CONFORME
aratteristiche dimensionali	Ortogonalità dei lati	ISO 10545-2	± 0,3 %, max ± 1,5 mm	CONFORME
Caratteristiche dimensionali	Planarità	ISO 10545-2	± 0,4 %, max ± 1,8 mm	CONFORME
	Spessore	ISO 10545-2	± 5 %, max ± 0,5 mm	CONFORME
·		DIN EN 16165 – Annex B	-	R10 (Naturale) R11 (Strutturato, 20mm)
		DIN EN 16165 – Annex A	-	A+B+C (Strutturato, 20mm)
		BCR-TORTUS	-	μ > 0,40
Resistenza allo scivolamento		ANSI A326.3	-	ID - DCOF≥0.42 (Dry) (Naturale) IW - DCOF≥0.42 (Wet) (Naturale) EW (Strutturato, 20mm)
		AS 4586:2013	-	P4 (Strutturato, 20mm)
		BS 7976:2002	-	PTV 36+Wet (Sl. 96 - Sl. 55) (Strutturato, 20mm)
Stonaliz	zazione	ANSI A137.1	Come indicato dal produttore	V3
Reazione al fuoco		EN 13823	CPR (UE) 305/2011,	Classe A1 (parete)
		EN 9239-1	2000/147/CE, UNI EN 13501-1	Classe A1 _{fl} (pavimento)
Conducibilità termica		EN 12524	-	λ = 1,3 W/m °K
Fuga minima consigliata (**)		Interno	-	2mm
		Esterno	-	5-6mm circa

^(*) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e suoi derivati.





















^(**) Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori.