

Voci di Capitolato | Collezione THE PLACE

Fornitura di piastrelle di ceramica in gres porcellanato Panaria Ceramica per pavimenti e rivestimenti.

Caratteristiche prodotto

Piastrelle di gres porcellanato Panaria Ceramica a massa colorata, non smaltate, composte da impasto finissimo di argille pregiate con aggiunta di feldspati, quarzi e caolini, realizzate mediante pressatura a secco di polveri atomizzate e successivamente sinterizzate tramite cottura industriale a temperature superiori a 1200°C.

La completa greificazione delle piastrelle permette di ottenere un prodotto compatto, inassorbente, ingelivo, resistente alla flessione, all'urto, alle macchie, agli attacchi chimici e agli sbalzi termici.

Safetouch: tecnologia che rende le superfici ceramiche più lisce e gradevoli al tatto, mantenendo allo stesso tempo elevati gli standard di resistenza allo scivolamento, igienicità, facilità di pulizia e manutenzione.

Conformità alle norme EN 14411-G / ISO 13006-G

La collezione THE PLACE è conforme alle normative richieste per la prima scelta in Italia e in Europa UNI EN 14411-G e a livello internazionale ISO 13006-G.

Certificazioni qualità ed ecologiche

Il mantenimento delle caratteristiche di prodotto è garantito dal Sistema di Gestione della Qualità messo in pratica da Panaria Ceramica nei propri stabilimenti e certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001.

La collezione è prodotta in stabilimenti dotati di Sistemi di Gestione Ambientale certificati UNI EN ISO 14001 (norma riconosciuta a livello internazionale) ed EMAS (Regolamento 1221/09 - sistema comunitario di ecogestione e audit).

La collezione contribuisce a soddisfare i criteri per l'ottenimento di crediti LEED. Il contenuto di materiale riciclato "pre-consumo" è del 40%, come certificato da ente esterno qualificato (Regolamento LEED V4 - Credito MR).

Il prodotto non contiene VOC (sostanze organiche volatili) ed ha ottenuto la certificazione GREENGUARD GOLD.

È disponibile la Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), che comunica in modo trasparente le prestazioni ambientali della collezione THE PLACE basandosi sull'analisi del ciclo di vita (LCA).

Per tutti gli articoli della collezione è disponibile il calcolo dell'impronta di carbonio (CFP) lungo l'intero ciclo di vita, espressa come CO₂ equivalente per unità di prodotto, certificata secondo la norma ISO 14067.

La collezione è conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali applicabili al gres porcellanato presenti nel D.M. 23 giugno 2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi".

Caratteristiche antibatteriche

Grazie alla tecnologia antibatterica Protect, le piastrelle della serie THE PLACE possiedono una protezione continua, efficace e duratura contro la proliferazione dei batteri, testata e certificata secondo le norme ISO 22196 o ASTM E3031.

Descrizione commerciale di prodotto															
Azienda	PANARIA CERAMICA (Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.)														
Collezione	THE PLACE														
Colori	SUBURB GREY; COUNTY BEIGE; COTTAGE DARK; MIDTOWN WHITE														
Formati	<table border="1"> <tr> <td>60x120 cm Rect NATURALE, SOFT, EXT</td><td>60x120 cm Rect STRUTTURATO - 20 mm (Midtown White, County Beige, Suburb Grey)</td></tr> <tr> <td>60x60 cm Rect NATURALE, SOFT, EXT</td><td>30x60 cm Rect NATURALE, EXT</td></tr> <tr> <td>15x60 cm Rect NATURALE</td><td>7,5x60 cm Rect NATURALE</td></tr> <tr> <td>5x60 cm Rect NATURAL</td><td></td></tr> <tr> <td>20x20 cm STRUTTURATO (Suburb Grey, County Beige, Cottage Dark)</td><td></td></tr> <tr> <td>20x30,2 cm STRUTTURATO (Suburb Grey, County Beige, Cottage Dark)</td><td></td></tr> <tr> <td>20x40,4 cm STRUTTURATO (Suburb Grey, County Beige, Cottage Dark)</td><td></td></tr> </table>	60x120 cm Rect NATURALE, SOFT, EXT	60x120 cm Rect STRUTTURATO - 20 mm (Midtown White, County Beige, Suburb Grey)	60x60 cm Rect NATURALE, SOFT, EXT	30x60 cm Rect NATURALE, EXT	15x60 cm Rect NATURALE	7,5x60 cm Rect NATURALE	5x60 cm Rect NATURAL		20x20 cm STRUTTURATO (Suburb Grey, County Beige, Cottage Dark)		20x30,2 cm STRUTTURATO (Suburb Grey, County Beige, Cottage Dark)		20x40,4 cm STRUTTURATO (Suburb Grey, County Beige, Cottage Dark)	
60x120 cm Rect NATURALE, SOFT, EXT	60x120 cm Rect STRUTTURATO - 20 mm (Midtown White, County Beige, Suburb Grey)														
60x60 cm Rect NATURALE, SOFT, EXT	30x60 cm Rect NATURALE, EXT														
15x60 cm Rect NATURALE	7,5x60 cm Rect NATURALE														
5x60 cm Rect NATURAL															
20x20 cm STRUTTURATO (Suburb Grey, County Beige, Cottage Dark)															
20x30,2 cm STRUTTURATO (Suburb Grey, County Beige, Cottage Dark)															
20x40,4 cm STRUTTURATO (Suburb Grey, County Beige, Cottage Dark)															
Superfici	NATURALE (Safetouch), EXT*, STRUTTURATO* SOFT - Consigliato per pavimenti in ambienti residenziali e commerciale leggero.														
Bordi	RETTIFICATI (RECT), NON RETTIFICATI (NON RECT)														
Spessori	9 mm, 12 mm, 20 mm														

(*) La protezione antibatterica non è applicata.

Voci di Capitolato | Collezione THE PLACE

Caratteristiche tecniche

Tipologia di prodotto: gres porcellanato a massa colorata (UGL)

Conforme a ISO 13006-G (Gruppo Bla), EN 14411-G (Gruppo Bla)

Caratteristica tecnica	Metodo di prova	Requisiti prescritti da EN 14411-G / ISO 13006-G Gruppo Bla-UGL	Valori medi THE PLACE
Assorbimento d'acqua	ISO 10545-3	$\leq 0,5\%$	0,05%
Sforzo di rottura (S)	ISO 10545-4	≥ 1300 N	Spessore 9 mm: 2200 N Spessore 12 mm: 3500 N Spessore 20 mm: 13600 N
Resistenza a flessione	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	50 N/mm ²
Resistenza all'abrasione profonda	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	145 mm ³
Dilatazione termica lineare	ISO 10545-8	Requisito non previsto	$\alpha \leq 7 \cdot 10^{-6}$ °C ⁻¹
Resistenza alle macchie	ISO 10545-14	Classe 3 min.	5 RESISTENTE
Resistenza all'attacco chimico (*)	ISO 10545-13	Come indicato dal produttore	LA, HA RESISTENTE
Resistenza al gelo	ISO 10545-12	Nessuna alterazione	RESISTENTE
Caratteristiche dimensionali	Lunghezza e larghezza	RECT $\pm 0,3\%$, max ± 1 mm $\pm 0,6\%$, max ± 2 mm	CONFORME
	Rettilineità dei lati	RECT $\pm 0,3\%$, max $\pm 0,8$ mm $\pm 0,5\%$, max $\pm 1,5$ mm	CONFORME
	Ortogonalità dei lati	RECT $\pm 0,3\%$, max $\pm 1,5$ mm $\pm 0,5\%$, max ± 2 mm	CONFORME
	Planarità	RECT $\pm 0,4\%$, max $\pm 1,8$ mm $\pm 0,5\%$, max ± 2 mm	CONFORME
	Spessore	$\pm 5\% \pm 0,5$ mm	CONFORME
Resistenza allo scivolamento	DIN EN 16165 - Annex B	-	R10 (NATURALE) R11 (EXT, STRUTTURATO, 20 mm)
	DIN EN 16165 - Annex A	-	B (NATURALE) C (EXT, STRUTTURATO, 20 mm)
	BCR-TORTUS	-	$\mu > 0,40$ (NATURALE, EXT, STRUTTURATO, 20 mm)
	ANSI A326.3	-	ID - DCOF $\geq 0,42$ (Dry): NATURALE, SOFT IW - DCOF $\geq 0,42$ (Wet): NATURALE IW+: NATURALE (***) EW: EXT, STRUTTURATO, 20 mm
	AS/NZS 4586	-	P3 (NATURALE) P4 (EXT, STRUTTURATO, 20 mm)
	BS EN 16165 - Annex C	-	PTV 36+WET (SI.96): NATURALE PTV 36+WET (SI.96 - SI.55): EXT, STRUTTURATO, 20 mm
Stonalizzazione	ANSI A137.1	Come indicato dal produttore	V3 NATURALE, SOFT, EXT, STRUTTURATO 20 mm V4 STRUTTURATO 12 mm (Suburb Grey, Cottage Dark)
Reazione al fuoco	EN 13823	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE,	Classe A1 (parete)
	EN 9239-1	UNI EN 13501-1	Classe A1fl (pavimento)
Conducibilità termica	EN 12524	-	$\lambda = 1,3$ W/m °K
Fuga minima consigliata (**)	Interno	-	2 mm (RECT)
	Esterno	-	5-6 mm circa

(*) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e suoi derivati.

(**) Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori.

(***) Ad eccezione delle zone caratterizzate da un maggior rischio di scivolamento (come docce pubbliche, piscine coperte, ecc.) per le quali si consiglia una superficie antiscivolo (EXT - STRUTTURATO).

